



Comfort Mat

Producttypering

Oplosmiddelvrije, watergedragen, matte en schimmelbestendige gladde muurverf voor binnen, op basis van terpolymeerdispersie.

- Oplosmiddelvrij/geurneutraal
- Zeer hoge dekkraft
- Schimmelbestendig
- Goede verwerking
- Snelle droging

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. in vochtige en warme ruimtes zoals badkamers en keukens, binnen. Zeer geschikt voor renovatieschilderwerk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit, overige kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Terpolymeerdispersie
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,5 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 115 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 37 volume %
Droogtijd bij 20° ^o en 65% R.V.	Stofdroog na 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur
Glansgraad	Mat
Schrobvastheid	Klasse 3, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



Comfort Mat (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en/of airless spray
Spuitgegevens	Airless spray
	Druk 10 - 15 MPa (100 - 150 bar)
	Opening 0,018 - 0,021 inch (0,46 - 0,53 mm)
	Verdunning ca. 5% water
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	6-9 m ² /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen
Ondergrondconditie	Onbehandelde ondergronden: Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn. Behandelde ondergronden: Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn. Opmerking: Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met Wijzo Hechtgrond.

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

