

# Duurzame Wijzotex Extra Mat

## Producttypering

Extra matte, oplosmiddelvrije en waterverdunbare, schrobvaste en aanzetvrije gladde muurverf op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel op basis van innovatieve zetmeeltechnologie).

- Volledig mat
- Zeer goed reinigbaar
- Aanzetvrij
- Oplosmiddelvrij
- Uitstekende verwerking
- Dampdoorlatend

## Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en (spack) pleisterwerk, plaatmateriaal en op glasweefsel binnen.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit en lichte kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Hernieuwbaar o.b.v. innovatieve zetmeeltechnologie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,51 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 119 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 44 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na ca. 6 uur
Glansgraad	Volledig mat
Schrobvastheid	Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*



Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

## Duurzame Wijzotex Extra Mat (vervolg)

### Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en/of airless (zonder of met luchtondersteuning of verwarmd)
Spuitgegevens	<b>Airless luchtondersteund</b>
	Druk : materiaal; 14 - 15 MPa (140-150 bar)
	: lucht; 0,2 MPa (2 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
	Verdunning : geen
	<b>Airless</b>
	Druk : 20 MPa (200 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
	Verdunning : geen
	<b>Airless verwarmd (40°C)</b>
	Druk : 15 - 17 MPa (150-170 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning : geen	
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	6-9 m <sup>2</sup> /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen
Ondergrondconditie	<b>Onbehandelde ondergronden:</b> Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementschors van beton verwijderen; poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met Wijzo Hechtgrond; tweemaal dekkend behandelen met Duurzame Wijzotex Extra Mat. <b>Behandelde ondergronden:</b> Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Duurzame Wijzotex Extra Mat. <b>Afwerking glasweefsel:</b> Glasweefsels <u>volgens voorschrift</u> aanbrengen (glasweefsellijm voldoende droogtijd geven); tweemaal (dekkend) behandelen met Duurzame Wijzotex Extra Mat.
<b>Milieu en gezondheid</b>	
Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

**Duurzame Wijzotex Extra Mat (vervolg)****Artikelgegevens**

Verpakking	10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden



**Wijzonol Bouwverven B.V.**  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

[info@wijzonol.nl](mailto:info@wijzonol.nl)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.