

LBH Blank UV

Producttypering

Glanzende, blanke lak voor geveltimmerwerk buiten, op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Fraaie (hoog)glans
- Uitstekende buitenduurzaamheid (U.V. bestendig)
- Zeer goed glansbehoud

Toepassing

Als volledig blank (1-pot) systeem en als toplaag op Wijzonol transparante lak/beits systemen. Op hardhoutsoorten m.u.v. western red cedar en redwood. Voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Blank (voor inkleuring Wijzonol transparante lakbeitsen toepassen)

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Gemodificeerde alkydhars
Dichtheid bij 20°C	Ca. 0,90 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 70 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 50 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit	8 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	(Hoog)glans: ca. 70 G.U. (60°)

Systeemopbouw

Systeemopbouw

Nieuw, onbehandeld hout:

A 4 Lagen LBH Blank UV aanbrengen, waarvan de eerste lagen ca. 5% verdund.

B 2 Lagen Wijzonol Transparant hoogglans aanbrengen.
- afwerken met 2 lagen LBH Blank UV

Onderhoud, hout behandeld met LBH Blank UV of Wijzonol Transparant hoogglans:

- Gebreken herstellen met 2 lagen LBH Blank UV of Wijzonol Transparant hoogglans

- Geheel afwerken met LBH Blank UV

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 0
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

LBH Blank UV (vervolg)**Verwerking**

Applicatie	Kwast, roller of luchtspuit
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid maximaal 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 30 micrometer droge laagdikte: 16,6 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	Minimaal 30 micrometer droog

Onderhoud

Onderhoudstermijn	2 - 3 jaar
-------------------	------------

Milieu en gezondheid

Vlampunt	4°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	1 en 2,5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 Maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 0
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl