



Wijzocryl

Producttypering

Watervaste, ademende, waterverdunbare muurverf op basis van acrylaat-dispersie voor binnen en beschut buitenwerk.

- Uitstekende verwerking
- Onverzeepbaar
- Goed wasbaar

Toepassing

Op beton, metsel- en pleisterwerk, hout en steenachtig plaatmateriaal binnen en beschut buitenwerk, zoals de onderzijde van balkons en galerijen.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Acrylaat-copolymeer
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,4 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na 5 uur
Glansgraad	Mat
Schrobvastheid	Klasse 2, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)



Wijzocryl (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller, (airless-)spuit	
Spuitgegevens	Luchtspuit	Airless spray
	Druk	0,2-0,4 MPa (2-4 bar) 11-13 MPa (110-130 bar)
	Opening	1,8-2,2 mm 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
	Verdunning	Ca. 10% water Ca. 5% water
Verdunning	Water	
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%	
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water	
Praktisch rendement	6 - 8 m ² /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen	
Ondergrondconditie	Onbehandelde ondergronden:	Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementschil vrij zijn.
	Behandelde ondergronden:	Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.
	Opmerking:	Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met Wijzo Hecht-/Muurgrond

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.