



Wijzoplex Gevelcoat

Producttypering

Waterafstotende, watergedragen, matte en zeer damp-open, gladde muurverf voor buiten, op basis van silan acrylaatdispersie.

- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Waterafstotend en zelfreinigend (pareleffect)
- Hoge dekkracht
- Lang kleurbehoud
- Alg- en moswerend

Toepassing

Op geïsoleerde en na-geïsoleerde gevels en steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten.

In voorkomende situaties voorbehandelen met Wijzo Gevelimpregneer.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem of op aanvraag. In verband met de toepassing van speciale bindmiddelen kan er een geringe kleurafwijking optreden.

Prestaties en eigenschappen

| | |
|----------------------------------|--|
| Bindmiddel | Silan acrylaatdispersie |
| Pigment | Titaanwit en/of hoogwaardige kleurpigmenten |
| Dichtheid bij 20°C | Ca. 1,5 kg/dm ³ |
| Vaste bestanddelen | Ca. 38 gewicht % |
| Droogtijd bij 20° en 65% R.V. | Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na 16 uur |
| Glansgraad | Mat |
| Schrobvastheid | Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand) |

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



Wijzoplex Gevelcoat (vervolg)

Verwerking

| | |
|--------------------------------------|---|
| Applicatie | Kwast, roller en/of airless spray |
| Spuitgegevens | Airless spray |
| | Druk 12 - 15 MP1 (120 -150 bar) |
| | Opening 0,018 - 0,021 inch (0,46 - 0,53 mm) |
| | Verdunning max. 10% water |
| Verdunning | Water |
| Reiniging gereedschap/ Apparatuur | Water |
| Verwerkingstemperatuur/ R.V. | Min. 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85% |
| Praktisch rendement | Ca. 6 - 8 m ² /l (gerold); afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen. |
| Ondergrondconditie | Onbehandelde ondergronden: deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn. Behandelde ondergronden: deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn. Opmerking: cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden voorstrijken met Wijzo Gevelimpregneer. |

Onderhoud

Onderhoudstermijn 5 - 7 jaar

Milieu en gezondheid

| | |
|--------------------------|--|
| Vlampunt | Geen |
| Veiligheidsvoorschriften | Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen. |

Artikelgegevens

| | |
|------------|--|
| Verpakking | 10 liter |
| Opslag | Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden. |

Maximale gebruikstermijn 12 maanden

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl