



Wijzotex Extra Mat

Producttypering

Watergedragen, volledig matte en aanzetvrije, gladde muurverf voor binnen, op basis van acrylaatdispersie.

- Volledig mat
- Aanzetvrij
- Goed reinigbaar
- Uitstekende verwerking

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en (spack) pleisterwerk, plaatmateriaal en op glasweefsel binnen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit en kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Acrylaatcopolymeer
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige lichtechte pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,5 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 45 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na ca. 6 uur
Glansgraad	Volledig mat
Schrobvastheid	Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



Wijzotex Extra Mat (vervolg)

Verwerking

Applicatie

Kwast, roller en/of airless (zonder of met luchtondersteuning of verwarmd)

Spuitgegevens

Airless luchtondersteund

Druk : materiaal; 14 - 15 MPa (140-150 bar)
: lucht; 0,2 MPa (2 bar)
Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning : geen

Airless

Druk : 20 MPa (200 bar)
Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning : geen

Airless verwarmd (40°C)

Druk : 15 - 17 MPa (150-170 bar)
Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning : geen

Verdunning

Water

Reiniging gereedschap/
apparatuur

Water

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Praktisch rendement

6-9 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de
ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementschors van beton
verwijderen; poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met
Wijzo Hechtgrond; tweemaal dekkend behandelen met Wijzotex
Extra Mat.

Behandelde ondergronden:

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken;
dekkend behandelen met Wijzotex Extra Mat.

Afwerking glasweefsel:

Glasweefsels volgens voorschrift aanbrengen (glasweefsellijm
voldoende droogtijd geven); tweemaal (dekkend) behandelen met
Wijzotex Extra Mat.

Milieu en gezondheid

Vlampunt

Geen

Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende
veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad
raadplegen.

Wijzonol
BOUWVERVEN

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



Wijzotex Extra Mat (vervolg)

Artikelgegevens

Verpakking	10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol
BOUWVERVEN



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.